

Ardesia Rubino
Spacco Naturale / Levigata

Applicazioni Raccomandate

- **Interno / Esterno**

ANALISI CHIMICHE

Perdita di calcinazione.....	2.9 %
Silicio.....	64.5 %
Ossido Del Ferro.....	6.8 %
Ossido Di Alluminio.....	17.2 %
Ossido Del Calcio.....	0.7 %
Ossido Del Magnesio.....	2.1 %
Ossido Di Potasium.....	3.6 %
L'ossido del sodio.....	1.9 %
dei solfati ispessiti come SO3.....	inf. 0.1 %

ANALISI TECNICHE

Massa volumetrica visibile.....	2720 KG/m ³
Coefficiente di Assorbimento.....	0.616%
Carico rottura/ sforzo indiretto piegatura.....	da, 24.3 MPa
Carico rottura/ sforzo indiretto dopo raffreddamento.....	20.0 MPa
Usura da logorio: coefficiente dell'abrasione in tribometer.....	7.57 millimetri
OBS.: 1 MPa = 10.2 Kg.f/Cm. ²	

