

Ardesia Super Nera

Spacco Naturale / Levigata

Luogo d'origine: Brasile

Prodotti: Lastre, Piastrelle, Scale, Rivestimenti Esterni/Interni

Applicazioni consigliate: Esterne/Interne

ANALISI CHIMICHE

Perdita di calcinazione.....	6,5%
Silicio.....	55,7%
Ossido Del Ferro.....	6,3%
Ossido Di Alluminio.....	17,4%
Ossido Del Calcio.....	6,3%
Ossido Del Magnesio.....	2.3 %
Ossido Di Potassio.....	3.2 %
L'ossido del sodio.....	1.8 %
Dei solfati ispessiti come SO3.....	Inf. 0.1 %

ANALISI TECNICHE

Massa volumetrica visibile.....	2750 kg/m ³
Coefficiente di Assorbimento.....	0,35 %
Carico rottura/ sforzo indiretto piegatura.....	da 50,7 MPa
Durezza (Mohs).....	~ 3,5/4
Usura da logorio: coefficiente dell'abrasione in tribometer.....	6,7 mm
Gelività	Molto Buona

